

unifix extra Universal-Spachtelmasse gebrauchsfertig



Universeller Füll- und Feinspachtel - für Wand und Decke

Eigenschaften:

- zeitsparende Anwendung, da gebrauchsfertig
- sahnig-steife Konsistenz, geschmeidig zu verarbeiten
- hoch ergiebig
- schnellerhärtend
- gut schleifbar
- geringer Trocknungsschwund
- gutes Standvermögen

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand und Decke
- zum Spachteln, Glätten und Füllen von Rissen und Fehlstellen
- als Fugenfüller für Gips- und Gipsfaserplatten mit Fugenband oder Fugendeckstreifen

Untergründe:

- Beton
- Planstein
- Putz
- feste nicht wasserlösliche Farbe
- Gipskartonplatten

Technische Daten:	
Art.-Nr.	134952
Inhalt	20 kg
Baustoffklasse	A2-s1, d0
Trocknungszeit	Bei 1 mm Auftragsdicke etwa 2 - 3 Stunden Bei 5 mm Auftragsdicke etwa 24 Stunden
überarbeitbar	bei 1 mm Schichtdicke 2 - 3 Stunden, bei 5 mm Schichtdicke 24 Stunden
Produkttyp	Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Innenbereich DIN EN 15824

unifix extra Universal-Spachtelmasse gebrauchsfertig

Universeller Füll- und Feinspachtel - für Wand und Decke

Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	0 °C bis +40 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Rissen sein. Minderfeste und/oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren).

Ein Voranstrich wird empfohlen. Hierfür empfehlen wir Ihnen je nach Anforderung und Untergrund prohaft Tiefengrund, cerahaft Supergrund, GIGAhaft 1K Polyurethangrundierung, sperrhaft Dispersionsgrundierung, epoxihaft 2K Epoxidharzgrundierung. In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei blizz-z Handwerk Direkt anfordern.

Verarbeitung:

unifix extra Universal-Spachtelmasse gebrauchsfertig ist vor der Verarbeitung nur gründlich aufzurühren. Nach Bedarf kann die Konsistenz bei Maschinenverarbeitung durch Zugabe von bis zu max. 500 ml Wasser je Eimer eingestellt werden. Zum Füllen wird eine dickere, zum Glätten eine dünnere Konsistenz gewählt. Raue Untergründe und Gipsplatten großflächig vorspachteln und nach Ansteifen der Füllung fein nachglätten (bei Bedarf nach Trocknung schleifen). Die Spachtelmasse kann nach Erhärtung geschliffen und erneut überarbeitet werden, um besonders glatte Flächen zu erzielen.

Materialbasis:

Spachtelmasse auf der Basis von Polymerbindemitteln

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Handhabung des Werkzeugs:

ca. 11 m²/Eimer bei 1 mm Auftragsdicke

ca. 1,8 kg/m² (je mm Schichtdicke).

Lagerung:

- Auf Holzrosten witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Paletten nicht stapeln!
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum (bei 0 bis + 40 °C).

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Die abbindende Spachtelmasse vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Raumtemperaturen (> +25 °C) schützen.
- Nicht mit Fremdmaterial mischen.
- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.
- Versteiftes Material nicht weiter verwenden.

unifix extra Universal-Spachtelmasse gebrauchsfertig

Universeller Füll- und Feinspachtel - für Wand und Decke

- Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegestoffen sind Probeflächen anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.
- Bei Arbeitsunterbrechungen Eimer verschließen und Werkzeug reinigen.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023